

ข้อมูลทางวิชาการ

สีเคลือบเงา เอ็น โอ ซี

ผลิตภัณฑ์	สีเคลือบเงา เอ็น โอ ซี		
คุณสมบัติ	สีเคลือบเงา เอ็น โอ ซี เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลซีด เรซิน ชนิดพิเศษผสมกับผงสีที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ฟิล์มสีสวย เรียบ เนียน ยึดเกาะแน่น ไม่แตกร่อน		
การใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้ งานโลหะ และพื้นผิวคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร และงานทั่วไปที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ		
ข้อมูลจำเพาะ	ชนิด	:	อัลซีด เรซิน
	ลักษณะผิว	:	เงามาก
	สี	:	ตามแคตตาล็อกสีน้ำมันเคลือบเงา เอ็น โอ ซี
	ความถ่วงจำเพาะ	:	0.91 – 1.10
	พื้นที่ปกคลุม	:	40 – 45 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว
	ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	30 – 35 ไมครอน
	ระยะเวลาแห้ง	:	แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง แห้งทาบได้ 18-20 ชั่วโมง
	การผสมก่อนใช้งาน	:	ผสมน้ำมันสน หรือ ไวท์สปิริต 10-15% โดยปริมาตร
ขนาดบรรจุ	5 US แกลลอน, 1 US แกลลอน, ¼ US แกลลอน		

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่ต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบไขมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ	
การรองพื้นผิว	พื้นผิวปูน	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเย็น โอ ซี 1-2 เที่ยว
	พื้นผิวโลหะ	ทาสีรองพื้นกันสนิมเย็น โอ ซี 1-2 เที่ยว
	พื้นผิวไม้	ทาสีรองพื้นกันเชื้อราเย็น โอ ซี 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีด้วยสีน้ำมันเคลือบเงาเย็น โอ ซี 2 เที่ยว	
วิธีใช้	ใช้ได้ทั้งแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	