

## ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองอะครีลิค AG-234

ผลิตภัณฑ์	สีทองยุโรป
คุณลักษณะ	เป็นสีที่ทำมาจากอะครีลิคเรซินแท้ 100% ผสมผงทองพิเศษจากยุโรป ให้สีทองสุกเปล่งปลั่ง แวววาว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เนื้อสีมาก ตกตะกอนช้า สีไม่จม และสามารถทาทับบนสีน้ำมันแห้งช้าได้ ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาแทนการลงรักปิดทอง เช่น ประติมากรรม แก้วอัญมณี พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ งานลายรดน้ำ เฟอ์นเจอร์ต่างๆ หรืองานที่ต้องการเน้นลวดลาย
ข้อมูลจำเพาะ	
ชนิด	: 100% อะครีลิคเรซิน
สี	: สีทองประกาย
ความถ่วงจำเพาะ	: 0.937 – 0.964
พื้นที่ปกคลุม	: 35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	: 10 – 15 นาที
แห้งทาทับได้	: 1-2 ชั่วโมง
การทา	: ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	: น้ำมันผสมสีทองอะครีลิค TG-01 อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา และ TG-04 สำหรับการพ่นอัตราส่วน 150%

## ระบบการทาสี

**การเตรียมพื้นผิว** พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และคราบไขมัน ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

### ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอย ไม้ กระดาษ เซรามิค	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง เบอร์ TG-04 อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น)	AG-234 1 – 2 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด 10-15%)	

**คำเตือน** อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก