

## ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองอะคริลิคแลคเกอร์ AG-444

ผลิตภัณฑ์	สีทองอเมริกา
คุณลักษณะ	เป็นสีประเภทอะคริลิคแลคเกอร์แห้งเร็ว ผสมผงทองพิเศษจากอเมริกา ให้สีทองสุกเปล่งปลั่ง ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เป็นสีที่ให้การยึดเกาะผิววัสดุได้ดีเยี่ยมเยี่ยม งามทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	ใช้เคลือบแทนการลงรักปิดทอง เช่น ประตูลอย แก้วหุ้มรูป พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ งานลายรดน้ำ เพอร์นิเจอร์ต่างๆ

## ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด	:	อะคริลิคเรซิน
สี	:	สีทองสุก
ความถ่วงจำเพาะ	:	0.977 – 1.029
พื้นที่ปกคลุม	:	30 – 35 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	:	5 – 10 นาที
แห้งทาบได้	:	1 – 2 ชั่วโมง
การทา	:	ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	:	น้ำมันผสมสีทอง TG-04 หรือทินเนอร์
(อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น)		

## ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบน้ำมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

## ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอย ไม้ กระดาษ เซรามิค	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง เบอร์ TG-04 อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น)	AG-444 2 – 3 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด 10-15%)	

คำเตือน อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก