

## ข้อมูลทางวิชาการ

สีทอมน้ำอะคริลิค AG-919

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ผลิตภัณฑ์                | สีทอมน้ำอะคริลิค  |
| คุณลักษณะ                | เป็นสีอะคริลิคแท้ 100% ผสมผงทองพิเศษจากยุโรป ให้สีทอมสูงเปล่งปลั่ง แวววาว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ยาวนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ |
| การใช้งาน                | ใช้เคลือบแทนการลงรักปิดทอง เช่น โบสถ์ ศาลา ประติมากรรม ฝาผนัง โบระกา หางหงส์ พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ โต๊ะหมู่บูชา และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  |
| ข้อมูลจำเพาะ             |   |
| ชนิด                     | : 100% อะคริลิคลาเท็กซ์   |
| สี                       | : สีทองประกาย   |
| ความถี่จำเพาะ            | : 1.08 – 1.14   |
| พื้นที่ปกคลุม            | : 35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว   |
| ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง | : 30 – 35 ไมครอน  |
| แห้งผิว                  | : 15 - 30 นาที  |
| แห้งทาบได้               | : 2 – 3 ชั่วโมง   |
| การทา                    | : ทาด้วยแปรง  |
| ตัวทำละลาย               | : น้ำยาผสมสีน้ำอะคริลิคสีทอง TG-09 (อัตราส่วน 10-15%)   |

## ระบบการทาสี

## การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และคราบไขมัน ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงา ควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

## ระบบการทาสี

| พื้นผิว                             | สีรองพื้น                                     | ทาทับด้วยสีทอง     |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| ปูน ไม้ กระเบื้อง<br>ซีเมนต์ ยิปซัม | AG-33 1 – 2 ครั้ง<br>(ผสมด้วยน้ำสะอาด 10-15%) | AG-919 1 – 2 ครั้ง |

## คำแนะนำ

เก็บให้พื้นมือเด็ก และระวังอย่าให้เข้าตา