

ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองสเปรย์ G-9000

ผลิตภัณฑ์	สีทองอเมริกา
คุณลักษณะ	เป็นสีประเภทอะครีลิคแลคเกอร์แห้งเร็ว ผสมผงทองชนิดพิเศษจากอเมริกา ให้สีทองสุก เปล่งปลั่ง ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เป็นสีที่ให้การยึดเกาะผิววัสดุได้ดีเยี่ยมเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	ใช้พ่นแทนการลงรักปิดทอง เช่น พระพุทธรูป ประติมากรรม แก้วหุ้มลวด งานลายรดน้ำ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด	:	อะครีลิคเรซิน
สี	:	สีทองสุก
พื้นที่ปกคลุม	:	ประมาณ 0.50 ตารางเมตร / กระป๋อง / 1 เทียว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	ประมาณ 20 ไมครอน
แห้งผิว	:	5 - 10 นาที
แห้งพ่นทับได้	:	1 - 2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบน้ำมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอย ไม้ กระamik เซรามิก	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทองอะคริลิค เบอร์ TG-04)	G-9000 2 – 3 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด)	

ข้อควรระวัง

- อย่าพ่นใกล้เปลวไฟ หรือเก็บในที่ๆ มีอากาศสูงกว่า 40°C
- ใช้ในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น
- เมื่อใช้หมดแล้วห้ามทิ้งกระป๋องเข้ากองไฟหรือเตาเผา