

ข้อมูลทางวิชาการ

แลคเกอร์ไฮสไต

คุณลักษณะ เป็นแลคเกอร์ที่มีคุณภาพสูง เนื้อสีมาก มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลส กับเรซินสังเคราะห์แห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานด้านตกแต่งไม้ทุกชนิดที่ต้องการโชว์ลายไม้ให้สวยงามตามธรรมชาติ

การใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งงานไม้ทุกชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง ตู้ไม้ เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด	ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์
ความถ่วงจำเพาะ	0.88 – 0.99
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	5 – 10 นาที
แห้งทาทับได้	1 – 2 ชั่วโมง
แห้งแข็ง	1 – 2 ชั่วโมง
การคลุมพื้นที่	40 – 45 ตารางเมตร / ยู. เอส. แกลลอน / ครั้ง
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	25 – 30 ไมครอน
การทา	ทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่น
จุดวาบไฟ	5 °ซ.
การผสมก่อนใช้งาน	แลคเกอร์ 1 ส่วนต่อทินเนอร์ 1 – 2 ส่วน (โดยปริมาตร)
ทินเนอร์	ทินเนอร์สำหรับแลคเกอร์ ฮาโต T-91

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไข รอยแตก หรือเสี้ยนไม้ต้องอุด แล้วจึงขัดไม้ด้วยกระดาษทรายให้เรียบ
ระบบการทาสี	ย้อมสีเนื้อไม้ให้ได้สีที่ต้องการ รองพื้นด้วย ฮาโต้แซนดิ้ง ซิลเลอร์ เพื่ออุดเสี้ยนไม้ ทาแลคเกอร์เงาฮาโต้ 2-3 ครั้ง สำหรับแลคเกอร์ด้านฮาโต้ ก่อนใช้ควรเขย่ากระป๋อง เพื่อให้สีเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากรองพื้นด้วยฮาโต้ แซนดิ้ง ซิลเลอร์แล้ว ทาแลคเกอร์เงาฮาโต้ 2-3 ครั้ง แล้วจึงทาทับหน้าด้วยแลคเกอร์ด้านฮาโต้ อีก 1-2 ครั้ง สามารถปรับระดับความเงา-ด้าน ต่างๆกันได้โดย ผสมแลคเกอร์เงาฮาโต้กับแลคเกอร์ด้านฮาโต้ ในอัตราส่วนต่างๆกันตามต้องการ
คำเตือน	อันตรายห้ามสูดดม เก็บให้พ้นมือเด็ก ปิดฝาให้สนิทหลังใช้งาน เป็นวัสดุไวไฟ เก็บให้ห่างจากความร้อน และเปลวไฟ