

hato

ROOFSEAL

PU HYBRID WATERPROOF

แก้คส

จบทุกปัญหารั่วซึม

กันน้ำรั่วซึม 100%

- ยึดหยุ่นสูงถึง 700%*
- ทนทานนาน กว่า 8 ปี*
- ชั่งน้ำได้มากกว่า 100 วัน*
- สะท้อนความร้อนมากกว่า 97%



ทนทานต่อสภาวะอากาศ
และแสงแดดนาน 8 ปี





20 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม

hato

ROOFSEAL

PU HYBRID WATERPROOF

นวัตกรรมกันซึมโพลียูรีเทนไฮบริด ที่ผสานระหว่างโพลียูรีเทนและอะคริลิกคุณภาพสูง ยืดหยุ่น ยึดเกาะแน่น ป้องกันน้ำรั่วซึมตาดฟ้า หลังคาได้ 100% फिल्मให้ความยืดหยุ่นตัว สูงถึง 700%* จากเทคโนโลยี Crosslinker ประสิทธิภาพเหนือชั้น ด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงชั่งน้ำได้มากกว่า 100 วัน* พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ถึง 97% ทนทาน ใช้งาน ยาวนาน 8 ปี เหมาะกับงานกันซึมทุกประเภท ใช้งานง่าย ทาได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ตาข่าย ไฟเบอร์เมช

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

เจดสี



ขาว White



บริเวณพื้นผิว



ดาดฟ้าคอนกรีต
Concrete Deck



กระเบื้องลอนคู่
Roman Tile



กระเบื้องโมเนีย
Monier Tile



ผนังร้าว
Cracked Wall



รางน้ำคอนกรีต
Concrete Gutters



เมทัลชีท
Metal Sheet

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ Coverage area	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution		ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
		ทาหรือกลิ้ง Brush / Roller	สี : น้ำสะอาดโดยปริมาตร Paint : Water by volume		
กึ่งเงา Semi-Gloss	1 กก. / ตร.ม. 1 Kg. / sq.m.	เที่ยวที่ 1 First Coat	3 : 1	แห้งผิว Touch Dry	30 นาที 30 minutes
		เที่ยวต่อไป Recoat	ไม่ผสม No Need	แห้งทาทับ Recoat Dry	2-4 ชม. 2-4 hours
				แห้งใช้งานได้ Full Cure	ภายหลัง 24 ชม. After 24 hours

การเก็บรักษา : ไม่ควรวางกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด Storage : Do not expose to direct sunlight. *ทดสอบในห้องปฏิบัติการของ hato

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาด้วยผลิตภัณฑ์ฮาโดรฟซีลฟิยูไฮบริด จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สี และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ
- บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วทาด้วยฮาโดรฟซีลฟิยูไฮบริด
- ในกรณีที่พื้นผิวเดิมมีสีเก่า หรือวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพมาก ให้ทำการขัดลอกกำจัดออกและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วทิ้งให้แห้งสนิท

วิธีการใช้งาน

ชั้นรองพื้น

- ผสมผลิตภัณฑ์ฮาโดรฟซีลฟิยูไฮบริดกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 3 : 1 ทาเป็นชั้นรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งเป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวต่อไป
- ในกรณีที่ต้องการเพิ่มแรงยึดเกาะบริเวณรอยต่อและรอยแตกร้าว แนะนำให้ใช้ตาข่ายไฟเบอร์ (Fiber Mesh)

ชั้นสีทับหน้า

- ทาหรือกลิ้งผลิตภัณฑ์ฮาโดรฟซีลฟิยูไฮบริด โดยไม่ต้องผสมน้ำ ชั้นที่ 1 ทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง
- ทาหรือกลิ้งผลิตภัณฑ์ฮาโดรฟซีลฟิยูไฮบริด โดยไม่ต้องผสมน้ำ ชั้นที่ 2 ทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน



มอก.2321-2564

สีอีพอกซีทนสภาวะอากาศ



Cert No. TH 02/1639



Cert No. TH 02/1638



Certificate TH 14/7644



www.hatopaint.com

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (แฉ.เค.อาร์) จำกัด 234 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย โทร. (02) 316-2030, (02) 752-1700 แฟกซ์ (02) 316-4908, (02) 752-1974 E-mail : sale@hatopaint.com
MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD. 234 Moo 12 Sukhapiban Rd., Bangpleeyai, Samutprakam 10540 Thailand Tel. (02) 316-2030, (02) 752-1700 Fax (02) 316-4908, (02) 752-1974 E-mail : sale@hatopaint.com