

คุณสมบัติ	สเปร์ย์สีทองอะคริลิกแลคเกอร์ เกรดยุโรป ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกทองคำคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี: สเปร์ย์สีทองอะคริลิกแลคเกอร์ เจดสี: ยุโรป ลักษณะฟิล์มสี: ชนิตเงา ขนาดบรรจุ: 400 ซีซี จุดวาบไฟ: -40 ความดัน: 40-45.45 ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 100-125 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 9.45-11.82 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 25-31 ตารางเมตร ต่อ 400 ซีซี ต่อเที่ยว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 10 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 10 นาที ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): 1 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	ก่อนใช้เขย่าประมาณ 2 นาที สังเกตจากเสียงลูกแก้วในกระป๋อง ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะ ๆ ควรพ่นห่างจากวัตถุในระยะประมาณ 6-8 นิ้ว พ่นบางๆ ในแต่ละชั้น เว้นระยะเวลาให้แห้งประมาณ 10 นาที พ่นเสร็จควรล้างหัวพ่น โดยการคว่ำกระป๋องลง กดหัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว: พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน 1-2 เที่ยว การพ่นสี: - สีรองพื้น: พ่นสีรองพื้นสเปร์ย์อะคริลิกฮาโต้ เบอร์ G-118 (สีเหลือง) 1 ครั้ง - สีทับหน้า: พ่นสีสเปร์ย์สีทอง ฮาโต้ ประมาณ 2 ครั้ง
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง