

คุณสมบัติ	เหมาะสำหรับตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต หรือพื้นผิวที่มีลักษณะเดียวกัน เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี : สีน้ำอิมัลชัน ชนิดสี : ขาว ลักษณะฟิล์มสี : ขนดัดด้าน ขนาดบรรจุ : 5 แกลลอน เนื้อสีโดยปริมาตร : 28 เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50-51 ความถ่วงจำเพาะ : 1.429-1.487 ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 95-110 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 27-31 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) : 30 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) : 2 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) : อย่างน้อย 7 วัน
วิธีการใช้งาน	อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด การเจือจาง (%) : 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 15-20% (พ่น)
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยใช้น้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ การทาสี สีรองพื้น : พื้นผิวปูนใหม่ : สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง จีพีเอ็ม สูตรน้ำ GP2060 จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า : สีรองพื้นปูนอ่อนกประสงค์ เอ็นโอซีซูเปอร์ไพรเมอร์ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว สีทับหน้า : ทาสีน้ำ จีพีเอ็ม อย่างน้อย 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	-
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง