

คุณสมบัติ	ผลิตจากกาวอะคริลิกและผงสีคุณภาพดี ผสมสารป้องกันเชื้อรา เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ ผนังซีเมนต์ ฝ้าเพดาน แอสเบสโตล กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต เนื้อสีมาก ทาง่าย พิล์มสีเรียบเนียน ยึดเกาะแน่น ปกปิดพื้นผิวได้ดี ทนต่อความแตกต่างของพื้นผิวได้ดี ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้ดี ทนต่อการเกิดเชื้อรา
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี : สีน้ำอะคริลิก เจดสี : สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกเอ็น.โอ.ซี ลักษณะฟิล์มสี : ชนิตด้าน ขนาดบรรจุ : 1, 2.5 และ 5 แกลลอน เนื้อสีโดยปริมาตร : 29.86-29.93 เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50.07-50.70 ความถ่วงจำเพาะ : 1.420-1.430 ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 95-110 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 28.43-32.92 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) : 30 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) : 2 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) : อย่างน้อย 7 วัน
วิธีการใช้งาน	อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด การเจือจาง (%) : 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 15-20% (พ่น)
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยน้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ การทาสี สีรองพื้น : พื้นผิวปูนใหม่ : สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เอ็นโอซีซูเปอร์ไพรเมอร์ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว สีทับหน้า : พื้นผิวปูนเก่า : สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เอ็นโอซีซูเปอร์ไพรเมอร์ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว ทาสีน้ำ อะคริลิก เอ็นโอซี อย่างน้อย 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	-
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง