

คุณสมบัติ	สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบทับหน้าในตัว ผลิตจากอะคริลิคเรซินชนิดพิเศษ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้ความทนทาน ป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การยึดเกาะและกลบพื้นผิวที่ดี เนื้อฟิล์มเรียบเนียน สูดแห้งเร็ว เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก และโลหะทุกชนิด เช่น เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียม สแตนเลส โครงสร้างเหล็ก เมทัลชีท ไม้เทียม ไม้จริง งานตกแต่งสโตร์ลอฟท์
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี: อคริลิคแลคเกอร์ ชนิดสี: ขาว ดำ เทาและสีเงิน ลักษณะฟิล์มสี: ชนิดเงาและชนิดด้าน ขนาดบรรจุ: 400 ซีซี จุดควบไฟ: -10 C° ความดัน: 4 บาร์ ความถ่วงจำเพาะ: 0.818-0.924 ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 100-125 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 10.33-12.91 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 1.40 ตารางเมตร ต่อเที่ยว ต่อกระป๋อง หมายเหตุ : เทคนิคการพ่น, ขนาดความกว้าง-ยาวของชิ้นงาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C): 10-15 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C): 10-15 นาที ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C): 45-60 นาที
วิธีการใช้งาน	การพ่น: ก่อนใช้เขย่าประมาณ 2 นาที สังเกตจากเสียงลูกแก้วในกระป๋อง ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะ ๆ ควรพ่นห่างจากวัตถุในระยะประมาณ 6-8 นิ้ว พ่นบางๆ ในแต่ละชั้น เว้นระยะเวลาให้แห้งประมาณ 10 นาที พ่นเสร็จควรล้างหัวพ่น โดยการคว่ำกระป๋องลง กดหัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย ข้อแนะนำเวลาปฏิบัติงาน: ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตา ถุงมือและผ้าปิดจมูก ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์
การพ่นสี	
สีรองพื้นและสีทับหน้า	พ่นสีสเปรย์เอ็น.โอ.ซี .กัลวาไนซ์ ทรีอินวัน ประมาณ 2-3 ครั้ง
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ต้องเก็บให้พ้นจากแหล่งกำเนิดความร้อนและประกายไฟ
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง