

คุณสมบัติ	แลคเกอร์ชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มแข็งใส ช่วยเสริมคุณภาพให้สีของคอนกรีต เงามาม ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพียงใช้พ่นหรือทา 1-2 ครั้งหลังจากทาสีของฮาโต้ ให้ฟิล์มสีใส ไม่เหลือง มีความเงาสูง สามารถยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี แลคเกอร์</p> <p>ชนิดสี ใสไม่มีสี</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ชนิดเงา</p> <p>ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, ¼ แกลลอน</p> <p>จุดวาบไฟ -4</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 110-125 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 52.33-59.46 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) 2-3 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) 6-8 ชั่วโมง</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์ แปรงทาสีหรือเครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง น้ำยา TG-04 หรือ ทินเนอร์อะคริลิก</p> <p>การเจือจาง (%) ทา 10-20%, พ่น 150%</p>
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน คราบเกลือ สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ
การทาสี	ทาหรือพ่น 1-2 ครั้ง ด้วยแลคเกอร์ฮาโต้ LG-939
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือไฟ ควรใช้ในที่ซึ่งมีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดกลิ่นหรือละอองสีพ่น ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง ระวังอย่าให้ทินเนอร์เข้าปากและห้ามดื่มเป็นอันขาด ปิดฝาภาชนะให้แน่นหลังการใช้งานทุกครั้ง กรณีทินเนอร์ถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตารีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที และรีบไปปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการไม่สบายระหว่างพ่นสีให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้ารับประทานเข้าไปต้องรีบนำส่งแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้ที่ภาชนะ การทำงานสีควรทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากป้องกันเมื่อทำงานสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีการสัมผัสให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์