

|   |  |
|---|--|
| <b>คุณสมบัติ</b>  | สีทองน้ำมันเกรด รอยัลพรีเมียม เจดเอ็มเพอเรอร์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงทงคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี   |
| <b>ข้อมูลทางเทคนิค</b><br>ประเภทสี<br>เจดสี<br>ลักษณะฟิล์มสี<br>ขนาดบรรจุ<br>จุดวาบไฟ<br>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก<br>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง<br>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี<br>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)<br>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)<br>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) | สีทองอะคริลิกแห้งเร็ว<br>เอ็มเพอเรอร์<br>ชนิดเงา<br>1 แกลลอน, ¼ แกลลอน, ปอนด์<br>12<br>110-125 ไมครอน<br>44.40-50.50 ไมครอน<br>30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว<br>30 นาที<br>2-3 ชั่วโมง<br>6 ชั่วโมง   |
| <b>วิธีการใช้งาน</b><br>อุปกรณ์<br>ตัวเจือจาง<br>การเจือจาง (%)   | แปรงทาสีหรือเครื่องพ่น (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง)<br>น้ำยา TG-04 หรือ ทินเนอร์อะคริลิก<br>ทา 10-20%, พ่น 150%   |
| <b>ระบบการทาสี</b><br><b>การเตรียมพื้นผิว</b><br>พื้นผิวปูนใหม่<br>พื้นผิวปูนเก่า<br>พื้นผิวโลหะ<br><b>การทาสี</b><br>สีรองพื้น<br>สีทับหน้า  | ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกกร้าวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว ทำความสะอาดคราบไขมันและฝุ่นละออง ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน 1-2 เที่ยว<br>พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สูตรน้ำ (AG-11, AG-22, AG-33) จำนวน 1-2 เที่ยว<br>พื้นผิวโลหะ: ทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน (G-112, G-115, G-116, G-118) จำนวน 1-2 เที่ยว<br>ทาหรือพ่น 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้ |
| <b>การเก็บรักษา</b>   | จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง  |
| <b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>   | ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีกระบอกอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง  |