

| | |
|---------------------------------------|--|
| คุณสมบัติ | สเปรย์สีบรอนซ์ เกรดซูเปอร์พรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงคุณภาพสูง ให้สีบรอนซ์เสมือนจริง สวยแวววาว เนื้อสีมาก ทนทาน เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี |
| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ประเภทสี | สเปรย์สีบรอนซ์อะคริลิกแลคเกอร์ |
| ชนิดสี | บรอนซ์ |
| ลักษณะฟิล์มสี | ชนิดเงา |
| ขนาดบรรจุ | 400 ซีซี |
| จุดวาบไฟ | -40 |
| ความดัน | 40-45.45 |
| ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก | 100-125 ไมครอน |
| ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง | 10.50-13.15 ไมครอน |
| การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี | 25-31 ตารางเมตร ต่อ 400 ซีซี ต่อเที่ยว |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) | 10 นาที |
| ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) | 10 นาที |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) | 1 ชั่วโมง |
| วิธีการใช้งาน | ก่อนใช้เขย่าประมาณ 2 นาที สังเกตจากเสียงลูกแก้วในกระป๋อง ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะ ๆ ควรพ่นห่างจากวัตถุในระยะประมาณ 6-8 นิ้ว พ่นบางๆ ในแต่ละชั้น เว้นระยะเวลาให้แห้งประมาณ 10 นาที พ่นเสร็จควรล้างหัวพ่น โดยการคว่ำกระป๋องลง กดหัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย |
| ระบบการทาสี | |
| การเตรียมพื้นผิว | พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด |
| การพ่นสี | |
| สีรองพื้น | พ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน 1-2 เที่ยว |
| สีทับหน้า | พ่นสีสเปรย์สีบรอนซ์ ฮาโต้ ประมาณ 2 ครั้ง |
| การเก็บรักษา | จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง |
| ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย | ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง |