

คุณสมบัติ	น้ำยาลอกสีเก่าฮาโต้ สามารถใช้เพื่อลอกสีเก่าได้หลายชนิด อาทิ สีโพลียูรีเทน, สีอีพ็อกซี, สีอีนาเมล, สีเคลือบเงาแอลซิด หรือสีน้ำ ซึ่งจะซึมผ่านชั้นฟิล์ม ทำให้สีหลุดลอกได้เร็วโดยที่ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ, ไม้, คอนกรีต และแก้ว
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี: ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม</p> <p>ชนิดสี: ใส</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: -</p> <p>ขนาดบรรจุ: 1 , 1/4 แกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร: -</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 2.10 %</p> <p>จุดวาบไฟ: 201 C°</p> <p>ความต้งจำเพาะ: 1.13-1.21</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: ไม่มีฟิล์มสี</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: ไม่มีฟิล์มสี</p> <p>ระยะเวลาในการลอกสี: 15-25 นาที</p> <p>หมายเหตุ: ระยะเวลาในการลอกสีขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มสี, ความหนาของชั้นฟิล์ม, ชนิดของพื้นผิว และอื่นๆ</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C): -</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C): -</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C): -</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์: แปรงทาสี</p> <p>การเจือจาง (%): ผสมตามต้องการเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมตัวทำละลาย</p>
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน และทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>การใช้งาน</p> <p>สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า และถุงมือ ที่เหมาะสม</p> <p>เทน้ำยาลอกสีในภาชนะที่เหมาะสม และเทน้ำยาลอกสีฮาโต้ลงบนพื้นผิวที่ต้องการจะลอกสีออกในทิศทางเดียวกัน</p> <p>ปล่อยให้จนกว่าสีเก่าจะพองหรือเริ่มตัว</p> <p>ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ทดสอบลอกสีบางส่วน หากสีหลุดล่อนให้ขูดออกด้วยเหล็กเป็วหรือมีดเป็วสี หากสีหลุดไม่หมดให้ทาน้ำยาลอกสีซ้ำ</p> <p>ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันสน จนกว่าแน่ใจว่าไม่มีคราบไขของน้ำยาลอกสีฮาโต้หลงเหลืออยู่ ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทจึงค่อยทาสีใหม่</p>
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง